

## BP RPPC 1720 TURXF

17% тальк

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Product Information: Our Talc filled product lines exhibit excellent properties such as high stiffness, surface aesthetics, low coefficient of thermal expansion, low shrinkage, improved scratch and mar resistance, and resistance to some aggressive chemical agents. Buckeye Polymers can also customize these materials through the addition of UV packages, custom color matching, and processing additives.

Features:

Increased Stiffness and Heat Deflection

UV Resistance, Good - Industrial, Appliance, Construction Markets

Scratch and Mar Resistance, Good

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 17% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокая жесткость		
	Низкая усадка		
	Приятный внешний вид		
Устойчивость к царапинам			
Используется	Компоненты прибора		
	Приборы		
	Применение конструкции		
	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01 to 1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18 to 24	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	18 to 22	%	ASTM D5630
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	> 18.6	МПа	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1240 to 1520	МПа	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 160	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	> 271	J	ASTM D5420

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

