

## Daelim Po1y® PP-246H

Polypropylene Impact Copolymer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®PP-246H is a polypropylene impact copolymer (PP Impact Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®PP-246H application areas include packaging and home applications.

Features include:

- Copolymer
- anti-warping
- accessible food
- Rapid Prototyping Cycle
- Good stiffness

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Низкий уровень защиты Жесткий, хороший Цикл быстрого формования Ударопрочность при низкой температуре Хорошая прочность Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка Товары для дома		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1420	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	29	J/m	ASTM D256

23°C	69	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	115	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			

Accelerated Oven Aging in Air, ASTM D3012, Forced Circulation at 150°C: 360 hours

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

