

LNP™ STAT-KON™ MD000A compound

Углеродный порошок

Polypropylene

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP STAT-KON MD000A is a compound based on Polypropylene resin containing Carbon. Added features of this grade are: Electrically Conductive, Exceptional Processing.

Also known as: LNP* STAT-KON* Compound MD000A

Product reorder name: MD000A

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродный порошок		
Характеристики	Электропроводящий		
	Хорошая технологичность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	1.0 to 3.0	%	
Across Flow : 24 hr	1.0 to 3.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	1880	MPa	ASTM D638
--	1770	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Break ²	26.0	MPa	ASTM D638
Break	25.0	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Break ³	3.1	%	ASTM D638
Break	2.8	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span ⁴	1650	MPa	ASTM D790
-- ⁵	1670	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	40.3	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	46	J/m	ASTM D256
23°C ⁶	4.8	kJ/m ²	ISO 180/1A

Незубчатый изод Impact			
23°C	830	J/m	ASTM D4812
23°C ⁷	49	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	26.7	J	ASTM D3763
--	8.44	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	108	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁸	90.8	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	56.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁹	55.9	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ASTM D696
Flow : -30 to 30°C	8.7E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	9.0E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	10 to 1.0E+5	ohms	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	193 to 204	°C	
Средняя температура	216 to 227	°C	
Передняя температура	238 to 249	°C	
Температура обработки (расплава)	227 to 249	°C	
Температура формы	32.2 to 48.9	°C	
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa	
Screw Speed	30 to 60	rpm	
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	Type I, 5.0 mm/min		
3.	Type I, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	80*10*4		
7.	80*10*4		
8.	80*10*4 mm		
9.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

