

Kingfa FRHIPS-1162

High Impact Polystyrene

Kingfa

Описание материалов:

Kingfa FRHIPS-1162 is a High Impact Polystyrene material. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of Kingfa FRHIPS-1162 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Impact Resistant

Typical applications include:

Automotive

Housings

Главная Информация			
UL YellowCard	E171666-225769		
Характеристики	Огнестойкий Высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Корпуса		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C, Injection Molded)	27.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, Injection Molded)	45	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C, Injection Molded)	2250	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (23°C, Injection Molded)	40.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm)	78.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ASTM D1525 ⁵
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+16	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-2		
3.00 mm	V-2		

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 2.0 mm/min
4. 2.0 mm/min
5. Rate B (120°C/h), Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

