

Escorene™ Ultra UL 00728FF

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL 00514 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate. When the processing temperature is higher than 250 C (482 °F) in processing conditions, resin degradation may be caused.

Главная Информация			
Добавка	Расходомер		
	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание винилацетата	27.5	wt%	ExxonMobil Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	43.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

本产品在符合FDA, EU, HPFB, 和REACH法规要求的前提下生产和销售。如有任何质量问题，请第一时间联系我们。产品由埃克森美孚化学公司生产。

NOTE

1. 5.0 mm/min
2. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

