

Generic PP, Unspecified - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polypropylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930 - 1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.24 - 0.36	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	29.0 - 43.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2760 - 12400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	61.7 - 66.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	25 - 59	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	130 - 370	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	2.0 - 5.0E+6	ohms	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.6 - 82.5	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	199 - 200	°C	
Средняя температура	219 - 221	°C	
Передняя температура	243 - 244	°C	
Температура обработки (расплава)	209 - 238	°C	
Температура формы	37.8 - 49.0	°C	
Back Pressure	0.258 - 0.620	MPa	
Screw Speed	45 - 55	rpm	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

