

Mirathane™ E195F

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ E195F is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Галоген |
| Характеристики | Огнестойкий |
| Используется | Соединительный кабель Кабель питания с разъемом Применение проводов и кабелей |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 95 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Устойчивость к истиранию | 30.0 | mg | ASTM D1044 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 8.00 | MPa | |
| 300% Strain | 15.0 | MPa | |
| Прочность на растяжение (Yield) | 25.0 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 100 | kN/m | ASTM D624 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура перехода стекла ¹ | -30.0 | °C | ASTM D3417 |

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-----------------|
| Огнестойкость | V-0 | UL 94 |

| NOTE | |
|------|----------|
| 1. | 10°C/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

