

IDI SMC E5V-204

Thermoset, Unspecified

IDI Composites International

Описание материалов:

PRODUCT SERIES: E200 SERIES SMC

PRODUCT DESCRIPTION: UL YELLOW CARD SMC

Electrical applications requiring a composite material that possesses a UL Yellow card and flammability performance from UL94 HB, V-0 & 5VA. These materials can be found in Underwriters Laboratory file E53587.

Главная Информация					
UL YellowCard	E53587-243392	E53587-243393			
Характеристики	Огнестойкий				
Используется	Электрическое/электронное применение				
Номер файла UL	E53587				
Формы	Smc-лист формовочный состав				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Удельный вес	1.70 to 1.90	g/cm ³	ASTM D792		
Массовый фактор	1.0		ASTM D1895		
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.20	%	ASTM D955		
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.0 to 0.20	%	ASTM D570		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Твердость барколя	20 to 50		ASTM D2583		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Прочность на растяжение	75.8	MPa	ASTM D638		
Флекторный модуль	11000	MPa	ASTM D790		
Flexural Strength	159	MPa	ASTM D790		
Прочность на сжатие	186	MPa	ASTM D695		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Зубчатый изод Impact	640	J/m	ASTM D256		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 260	°C	ASTM D648		
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Диэлектрическая прочность	15	kV/mm	ASTM D149		
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Огнестойкость			UL 94		



	14.0		
	V-0		
2.00 mm	5VA		
	\/ O		
	V-0		
0.00	T\/A		
3.00 mm	5VA		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

