

Spartech Polycom PP5130

30% тальк

Polypropylene Homopolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom PP5130 is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 30% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Features include:

Good processability

Homopolymer

Good stiffness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Гомополимер		
	Обрабатываемость, хорошая		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	3.0	%	ASTM D638
Fracture	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Сектант	2140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	29	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	0.113	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	127	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	65.6	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блестящий Гарднер (60°)	42	ASTM D523	
Дополнительная информация			

Flexural Modulus,ASTM D790, Tangent: 400000 psi

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

