

Alpha PVC GW 2280-M-VW1 NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A HIGH GRADE, LEAD FREE, FLAME RETARDED, LOW TEMPERATURE, 75 OR 80°C RATED, FLEXIBLE JACKETING COMPOUND INTENDED FOR UL-62 APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Гибкий кожух		
Рейтинг агентства	UL 62		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35 to 1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	86 to 92		
Shore A, 15 sec	77 to 83		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	8.69	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.762 mm	15.2	MPa	
1.91 mm	16.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	320	%	
Break, 0.762 mm	300	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	26	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зона цилиндра 1 темп.	143	°C	

Зона цилиндра 2 температура.	154	°C
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C
Зона цилиндра 4 темп.	171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	171	°C
Температура адаптера	171	°C
Температура расплава	171	°C
Температура матрицы	171	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat