

LARIPUR® LPR 8025

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

COIM S.p.A.

Описание материалов:

LARIPUR®LPR 8025 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is extrusion or injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 8025 are:

- Good toughness
- Good tear strength
- good weather resistance
- chemical resistance
- Wear-resistant

Главная Информация			
Характеристики	Прочность при низкой температуре Хорошая прочность на разрыв Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Хорошая прочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	4.00	MPa	ASTM D412
100% strain	5.20	MPa	ASTM D412
300% strain	14.4	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	55.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	95.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 70 hr	20	%	ASTM D395
70°C, 22 hr	42	%	ASTM D395

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	73.0	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация

Abrasion loss, DIN 53516: 30 mm³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat