

Vibrathane® B629

Polyurethane (Polyether, TDI)

Chemtura

Описание материалов:

VIBRATHANE B629 is a polyether based TDI terminated liquid urethane prepolymer. When cured with MOCA, this member of the VIBRATHANE family produces high performance vulcanizates in the 93 Shore A hardness range.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	93	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	11.7	MPa	
300% Strain	22.8	MPa	
Прочность на растяжение	43.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	410	%	ASTM D412
Tear Strength			
-- 1	105	kN/m	ASTM D624
Split	25	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	35	%	ASTM D395B
Сопrotивляемость Bayshore	41	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	8.0	min	
Время доставки (100°C)	16	hr	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

