

Generic Nylon 66 - Stainless Steel Fiber

Волокно из нержавеющей стали

Polyamide 66

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 66 - Stainless Steel Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Волокно из нержавеющей стали | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.13 - 1.49 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (23°C) | 1.5 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C) | 2350 - 4220 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (23°C) | 48.3 - 82.7 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 1720 - 5450 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (23°C) | 109 - 125 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 41 - 160 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (23°C) | 790 - 1100 | J/m | ASTM D256 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 17 - 1.3E+10 | ohms | ASTM D257 |
| Сопротивление громкости (23°C) | 1.0 - 1.4E+3 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 75.0 - 82.2 | °C | |
| Время сушки | 3.0 - 4.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 273 - 308 | °C | |
| Температура формы | 86.0 - 90.4 | °C | |
| Давление впрыска | 86.2 - 87.0 | MPa | |
| Инструкции по впрыску | | | |

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 66 - Stainless Steel Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

