

LNP™ STAT-KON™ TD000 compound

Polyurethane

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP STAT-KON TD000 is an unfilled compound based on Polyurethane resin. Added feature of this material is: Electrically Conductive.

Also known as: LNP* STAT-KON* Compound T

Product reorder name: TD000

Главная Информация			
Характеристики	Электропроводящий		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	1.0 to 3.0	%	
Across Flow : 24 hr	1.0 to 3.0	%	
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.50	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.79	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	185	MPa	ASTM D638
--	305	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield ²	26.0	MPa	ASTM D638
Yield	24.0	MPa	ISO 527-2/5
Break	25.5	MPa	ASTM D638
Break	24.0	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Yield ³	160	%	ASTM D638
Yield	140	%	ISO 527-2/5
Break	160	%	ASTM D638
Break	140	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
--	368	MPa	ASTM D790
-- ⁴	354	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	6.89	MPa	ASTM D790

--	16.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	790	J/m	ASTM D256
23°C ⁵	79	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	1000	J/m	ASTM D4812
23°C ⁶	87	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	50.7	J	ASTM D3763
--	55.5	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	70.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁷	69.0	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	47.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁸	48.0	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			
Flow : -30 to 30°C	1.2E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	1.4E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	3.0 to 5.0	ohms	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	93.0 to 104	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.030	%	
Рекомендуемый размер снимка	40 to 80	%	
Задняя температура	193 to 210	°C	
Средняя температура	193 to 216	°C	
Передняя температура	199 to 221	°C	
Температура сопла	204 to 227	°C	
Температура обработки (расплава)	210	°C	
Температура формы	16.0 to 43.0	°C	
Back Pressure	0.170 to 0.340	MPa	
Screw Speed	30 to 60	rpm	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	Type I, 50 mm/min		

3.	Type I, 50 mm/min
4.	2.0 mm/min
5.	80*10*4
6.	80*10*4
7.	80*10*4 mm
8.	80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

