

EpiSpire® EP-340

High Temperature Sulfone

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

EpiSpire®EP -340 is a high temperature resistant, high performance, amorphous sulfone polymer. This resin represents a technological breakthrough that sets a new benchmark for the thermal properties of amorphous thermoplastics available to design engineers today. EpiSpire EP -340 resin has a glass transition temperature of 265 °C(509 ° F) and a thermal deformation temperature of 255 °C(491 ° F). The glass transition temperature is at the highest level of fully thermoplastic transparent resin on the market today. In addition to excellent thermal properties, the resin also shows other typical properties and advantages of aromatic sulfone polymers, including high strength, high stiffness, dielectric properties over a wide temperature range, hydrolysis resistance in hot water and steam environments, excellent acid resistance, alkali resistance, and inherent flame retardancy. In addition, the resin also shows a high degree of dimensional control during processing and excellent dimensional stability during the life of the component.

EP -340 resin is very suitable for manufacturing by injection molding, extrusion molding and other thermoplastic manufacturing technologies. With its unique combination of excellent high temperature resistance and other engineering properties, EP- 340 resin has become a good metal substitute material and thermosetting resin substitute material in various engineering applications.

In the natural state, EpiSpire®EP -340 resin is transparent amber. The resin is used in the form of natural color particles and powder for mixing or solution processing.

natural color: EP-340 NT

powder: EP-340P

Главная Информация

Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Хорошая прочность Хорошая химическая стойкость Сопротивление щелочи Теплостойкость, высокая Сопротивление гидролизу Стойкость к кислоте Сопротивление пару Аморфный Огнестойкий
Используется	Замена металла
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Внешний вид	Прозрачный янтарь Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (400°C/5.0 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	9.0E-3	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	94.0	MPa	ASTM D638
Yield, 235°C	45.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	7.7	%	ASTM D638
Fracture	15	%	ASTM D638
Fracture, 235°C	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	116	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	91	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	No Break		ASTM D4812
Температура перехода стекла	265	°C	ASTM E1356
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed, 3.20 mm)	255	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (2500 µm)	45.0	%	ASTM D1003
Haze (2500 µm)	15	%	ASTM D1003
Yellowness Index (2.50 mm)	80	YI	ASTM D1925
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	149	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	390 - 410	°C	
Температура формы	180 - 210	°C	
Коэффициент сжатия винта	2.2:1.0		
Инструкции по впрыску			
Из: EpiSpire ®EP -340°C~210°C. 400°C~410°C. <0.05%. 390°C~410°C(734°F~770°F). Из: EpiSpire® EP-340°C~210°C. 400°C~410°C. 390°C~410°C(734°F~770°F). , 2.2:1.0, 138°C~280°F(374°F~410°F).			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	177	°C	

Время сушки

4.0

hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat