

Alpha PVC GW 2326-A-VW1 NAT LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A 90°C RATED, LEAD FREE, LOW TEMPERATURE JACKETING COMPOUND.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (до по) Содержание свинца Огнестойкий		
Используется	Кабельная оболочка		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 - 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	86 - 92		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	78 - 84		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.27 mm)	17.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (fracture, 1.27mm)	330	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹			UL Unspecified
121°C, 168 hr	-5.0	%	UL Unspecified
121°C, 336 hr	-5.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ²			UL Unspecified
121°C, 168 hr	-10	%	UL Unspecified
121°C, 336 hr	-10	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-48.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	28	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	149	°C
Зона цилиндра 2 температура.	154	°C
Зона цилиндра 3 темп.	163	°C
Зона цилиндра 4 темп.	168	°C
Зона цилиндра 5 темп.	168	°C
Температура адаптера	168	°C
Температура расплава	168 - 177	°C
Температура матрицы	168	°C

Инструкции по экструзии

Screen Pack: 20/60/20Screw Design: Standard PVC metering screw with a 3-3.5:1 compression ratioPVC barrier or barrier . maddocksMaddocks mixing screw

NOTE

1. Thickness: 50 mil
2. Thickness: 50 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat