

AGRIPLAS™ BF20H

20% органический

Polypropylene

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

PP 20% BioFiller

| Главная Информация | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Органический, 20% наполнитель по весу | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.960 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Формовочная усадка-Поток ¹ | 1.0 | % | Internal Method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 27.5 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 3.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| Флекторный модуль-Аккорд ² | 2300 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C, Complete Break) | 3.4 | kJ/m ² | ISO 180/A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 125 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, Unannealed | 70.0 | °C | ISO 75-2/Af |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Наполнитель | 20 | % | |
| NOTE | | | |
| 1. | 5x7 in plaque | | |
| 2. | Type 1A, 2.0 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

