

Softell CA7469A

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Softell CA 7469 A is a reactor TPO (thermoplastic polyolefin) manufactured using the LyondellBasell' s proprietary Catalloy process technology. It is used for the extrusion and calendering processes for applications such as TPO skins, W&C and technical compounds. It is also utilized as building block in TPE and TPV compounds.

Softell CA 7469 A exhibits low stiffness, low gloss, low hardness and good impact resistance.

The grade is available in natural pellet form.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Низкий блеск Низкая Твердость Гибкость при низкой температуре Ударопрочность при низкой температуре Средняя термостойкость
Используется	Автомобильные Приложения Панель автомобильного инструмента Строительные материалы Применение конструкции Модификация пластмасс Профили Лист Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Каландрирование Уплотнительная экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	86		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (Break)	7.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	120	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (-40°C)	70	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	145	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 μm)	4		ASTM D2457

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat