

PrimoTek KM6110

Polybutylene Terephthalate

KMI Group Inc.

Описание материалов:

PrimoTek KM6110 is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) ¹	17 to 22	g/10 min	ASTM D1238
Цвет b	< 5.50		Internal Method
Color L	> 90.0		Internal Method
Внутренняя вязкость	1.1	dl/g	Internal Method
Карбоксил Конечные группы	< 30.0	mol/t	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	50.0 to 60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 200	%	ASTM D638
Flexural Strength	> 85.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность ²	> 40	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	220 to 225	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	> 2.0	kV/mm	ASTM D149
NOTE			
1.	Procedure A		
2.	Notch A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

