

Nylene® 2415 HSSP BK

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

High viscosity nylon copolymer with high impact resistance and superior flexibility

Optimized with good melt strength for high line speeds in thin wall sections

2415 HSSP BK is one of a family of grades specifically designed for the convoluted tubing used in the Automotive and Electrical industry, but can also be used for other extrusions and some molded parts.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Сополимер Хорошая гибкость Хорошая прочность расплава Высокая ударопрочность Высокая вязкость | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Трубка | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.08 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 41.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 190 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 793 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 400 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Пиковая температура плавления | 215 | °C | ASTM D3418 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

