

Generic Nylon 12 - Unspecified

Наполнитель

Polyamide 12

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 12 - Unspecified

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1220	kg/m ³	ISO 1183 ¹
Плавкий объем-расход	3.63	cm ³ /10min	ISO 1133 ²
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3860	MPa	ISO 527-2 ³
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA ⁴
-30°C	11.0	kJ/m ²	
23°C	13.5	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ISO 75-2 ⁵
0.45 MPa	159	°C	
1.8 MPa	117	°C	
Викат Температура размягчения (50°C/h, В (50N))	157	°C	ISO 306 ⁶
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2 ⁷
Электрический	Номинальное значение		Метод испытания
Относительная проницаемость			IEC 60250 ⁸
100 Hz	4.50		
1 MHz	4.00		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250 ⁹
100 Hz	0.087		
1 MHz	0.028		
NOTE			
1.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.		
2.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.		

3.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
4.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
5.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
6.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
7.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
8.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
9.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-1342475533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

