

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87548 AS

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

A transparent PVC profile compound, with reduced surface resistivity, resulting in unlikely attraction and adhesion of dust.
Actual results on surface resistivity = 1.3×10^{15} .

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Профили		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2790	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	53.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2840	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	88.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A
23°C, 3.18 mm, Injection Molded	1100	J/m	
Across Flow : 23°C, 3.18 mm, Compression Molded	570	J/m	
Flow : 23°C, 3.18 mm, Compression Molded	140	J/m	
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	52.0	J/cm	
23°C ⁴	173	J/cm	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182 to 193	°C	
NOTE			
1.	Type I, 5.1 mm/min		
2.	Type I, 5.1 mm/min		
3.	Procedure A, C.125 Dart		

4.

Procedure B, C.125 Dart

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

