

Dynaprene® 1073A

Thermoplastic Elastomer

Nantex Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Dynaprene 1073A is an unreinforced TPE product for injection moulding in natural colour

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <p>Влагостойкость</p> <p>Подсветка</p> <p>Хорошая производительность формования</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Теплостойкость, высокая</p> <p>Моющее средство стойкое</p> | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.950 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec) | 73 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 2.39 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение-Поперечный поток (Yield) | 5.70 | MPa | ASTM D412 |
| Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break) | 380 | % | ASTM D412 |
| Комплект сжатия (100°C, 22 hr) | 39 | % | ASTM D395B |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Изменение массы (121°C, 24 hr, in IRM 903 Oil) | 45 | % | ASTM D471 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (0.750 mm) | HB | | UL 94 |
| Дополнительная информация | | | |
| Moisture: 0.03% | | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 180 - 280 | °C | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----|
| Средняя температура | 180 - 280 | °C |
| Передняя температура | 180 - 280 | °C |
| Температура сопла | 210 - 220 | °C |
| Температура обработки (расплава) | 180 - 280 | °C |
| Температура формы | 10.0 - 70.0 | °C |
| Давление впрыска | 50.0 - 120 | MPa |
| Удерживающее давление | 30.0 - 80.0 | MPa |
| Back Pressure | 0.00 - 0.300 | MPa |
| Screw Speed | 60 - 120 | rpm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

