

## Solprene® 303

Solution Styrene Butadiene Rubber

Dynasol Elastomers

### Описание материалов:

Solprene 303 is a linear random-block styrene-butadiene copolymer with 46% styrene content, 11% present as a polystyrene block.

Solprene 303 is used in vulcanized microcellular shoe soles; it provides hardness and can be combined with inorganic fillers using high concentration of them with good dispersion in compounding. It can be blended with other rubbers to reduce die swell and increase processability in extruded and molded goods by compression.

It can replace E-SBR 1009 and 1018 types. It is packaged in bales wrapped in low melting point polyethylene film.

### APPLICATIONS

Vulcanized compounds for shoes and industrial goods.

| Главная Информация |  |
|--------------------|--|
| Характеристики     | Линейная полимерная структура<br>Случайный сополимер         |
| Используется       | Смешивание<br>Уплотнение<br>Обувь<br>Промышленное применение |
| Формы              | Тюк  |
| Метод обработки    | Уплотнение<br>Прессформа сжатия<br>Экструзия                 |

| Физический                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                    | 0.968                | g/cm <sup>3</sup> | DIN 53479       |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C) | 48                   | MU                | ASTM D1646      |
| Блок-стирол <sup>1</sup>        | 11                   | %                 |                 |
| Содержание Стирола              | 46                   | %                 | ASTM D5775      |
| Летучее вещество                | < 0.75               | %                 | ASTM D5668      |

| NOTE |           |
|------|-----------|
| 1.   | NM 202-07 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

