

Alpha PVC FM1R NATURAL

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

ALPHAGARY PVC FM1R is a flexible compound designed for high speed extrusion of coated yarn used in the casual furniture industry. This material was engineered to withstand the abuses of outdoor weathering such as ultraviolet exposure and attack by moisture and mildew. It provides good strength, abrasion resistance and low temperature properties. Other possible applications include wire fence coating and automotive harness cable coating.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкая температура прочность Устойчивость к плесени Влагостойкий		
Используется	Нанесение покрытия Мебель Пряжа		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32 to 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 6.35 mm)	83 to 89		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	17.9	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	290	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.0	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	149	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	171	°C
Зона цилиндра 4 темп.	177	°C
Зона цилиндра 5 темп.	177	°C
Температура адаптера	177	°C
Температура расплава	174 to 182	°C
Температура матрицы	177	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

