

EPIMIX PBT IMP NC B801

Polybutylene Terephthalate

EPSAN Plastik SAN. ve TiC. A.S.

Описание материалов:

EPIMIX PBT , impact modified , heat stabilized , lubricated for injection moulding.

EPIMIX PBT IMP NC B801 is used in all sectors of industry, compliance with RoHs derivatives.

This product is available in natural and in colours on request.

Главная Информация				
Добавка	Модификатор удара Стабилизатор тепла Смазка			
Характеристики	Модификация удара Термическая стабильность Смазка			
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS			
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.28	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Vertical flow direction: 3.00mm	2.0	--	%	ISO 294-4
Flow direction: 3.00mm	1.8	--	%	ISO 294-4
Moisture Content	0.20	--	%	ISO 15512
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	76	--		ISO 868
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2200	2000	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Break, 23°C)	65.0	50.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	20	50	%	ISO 527-2/50

Флекторный модуль ¹ (23°C)	1900	1750	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C)	85.0	75.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	11	13	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact (23°C)	10	11	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ³				
0.45 MPa, not annealed	160	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	60.0	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	175	--	°C	ISO 306/B120
Температура плавления (DSC)	220	--	°C	ISO 3146
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	--		UL 94, IEC 60695-11-10, -20

Дополнительная информация

□□

TEST CONDITIONS: Laboratory conditions are 23 ±2°C and 45-55 % RH.

Инъекция	Сухой	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	260	°C

NOTE

- 2.0 mm/min
- 2.0 mm/min
- 120°C/h

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

