

LubriOne™ GF-1010 40 MS 2 HS Black 37

Polyamide 6

PolyOne Corporation

Описание материалов:

LubriOne™ Lubricated and Wear-Resistant Compounds have been specifically formulated to be self-lubricating materials, offering low coefficient of friction and improved wear resistance properties. LubriOne compounds have been demonstrated to reduce friction, noise, vibration, heat buildup and improve product durability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая износостойкость Стабилизация тепла Высокая жесткость Ядро		
Используется	Компоненты прибора Автомобильные Приложения Подшипники Бизнес-оборудование Потребительские приложения Детали конвейера Шестерни Промышленное применение Детали принтера Шкивы Ролики		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 2.0	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.70	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9170	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	122	MPa	

Break ¹	122	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	4.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	193	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Steel - Dynamic	0.21		
vs. Steel - Static	0.31		

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 6.35 mm, Injection Molded)	160	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	207	°C	
1.8 MPa, Unannealed	185	°C	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	71.1 to 76.7	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	249 to 277	°C
Температура формы	82.2 to 93.3	°C

NOTE	
1.	Type I, 5.1 mm/min
2.	Type I, 5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat