

CERTENE™ LDF-0220B

Low Density Polyethylene

Muehlstein

Описание материалов:

LDF-0220B is a certified prime resin specially designed for production of heavy duty Blown films for industrial applications requiring excellent mechanical properties, such as heavy duty sacks, shipping bags, shrink wrapped pallet hoods, construction, agriculture and greenhouses. LDF-0220B features easy processability and films exhibit high toughness, high impact and tear strength, and excellent shrinkage properties. Minimum recommended film thickness is 2.5 mils. LDF-0220B contains no slip and medium antiblock.

Главная Информация			
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам		
Характеристики	Сверхвысокая прочность		
	Низкая плотность		
	Промышленная смола		
	Высокая ударопрочность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Высокая усадка		
	Средняя устойчивость к царапинам		
Используется	Пленка		
	Сумка		
	Область архитектурного применения		
	Сельскохозяйственное применение		
	Усадочная пленка		
	Тяжелая упаковочная сумка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	51	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD: 51 µm	173	MPa	ASTM D882
1% secant, TD: 51 µm	207	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD: Yield, 51 µm	13.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 51 µm	13.0	MPa	ASTM D882
MD: Fracture, 51 µm	32.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, 51 µm	20.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, 51 µm	200	%	ASTM D882
TD: Fracture, 51 µm	600	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (51 µm)	260	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 51 µm	600	g	ASTM D1922
TD : 51 µm	150	g	ASTM D1922

Дополнительная информация

This Specimen was compression molded and was tested according to ASTM D1928 Procedure C.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	195 - 220	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

