

Generic PPA - Mineral

Минеральный

Polyphthalamide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPA - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	107 - 120	°C
Время сушки	4.0 - 5.0	hr
Температура обработки (расплава)	316 - 336	°C
Температура формы	79.4 - 160	°C

Инструкции по впрыску		
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPA - Mineral This information is provided for comparative purposes only.		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

