

## McCann PP M20THPP12

20% тальк

Polypropylene Homopolymer

McCann Plastics Inc.

### Описание материалов:

McCann PP M20THPP12 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product filled with 20% talc. It is available in North America. Applications of McCann PP M20THPP12 include automotive, household applications and industrial applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Stiffness

Good UV Resistance

Homopolymer

UV Stabilized

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Гомополимер		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Общее назначение		
	Промышленное применение		
	Оборудование для газонов и сада		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.3 to 1.7	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	93		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение	28.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	2830	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	42.1	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	35	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	0.904	J	ASTM D3029
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	127	°C	
1.8 MPa, Unannealed	70.6	°C	
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	HB		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat