

EPO-TEK® OJ2116

Эпоху; Epoxide

Эпоху Technology Inc.

Описание материалов:

Two component, general purpose, very fast setting epoxy adhesive.
Formerly 88-116

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Общее назначение	
Используется	Клеи Общее назначение	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2003/11/EC EC 2006/122/EC	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Жидкость	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	56.0	°C
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс преломления ¹	1.546	
Коэффициент пропускания (460 to 1620 nm)	> 97.0	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 2.0	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Срок годности (23°C)	52	wk
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Температура разложения	347	°C
Operating Temperature		
Continuous	-55 to 175	°C
Intermittent	-55 to 275	°C
Weight Loss on Heating		
200°C	5.1	%

250°C	11	%
300°C	17	%

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	Transparent, Light Yellow	
Плотность		
Part B	1.05	g/cm ³
Part A	1.16	g/cm ³
Время отверждения (23°C)	> 0.50	hr
Срок службы горшка	< 5.0	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суху (Shore D)	80	

NOTE

1. 589 nm
2. Part A
3. Part B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

