

Alpha PVC 2233AXLT-68 CLEAR 0198

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

2233AXLT-68 CLEAR 0198 is a specialty flexible, non-DEHP PVC compound produced from FDA sanctioned ingredients. The ease of processing has made this specialty compound a widely accepted product for the extrusion of non-toxic tubing such as required for beer and beverage tubing applications. The formulation additives in 2233AXLT-68 CLEAR 0198 are specially selected to produce virtually odor and taste-free products.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Низкий запах Передача низкого вкуса Нетоксичный		
Используется	Трубка		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17 to 1.21	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 10 sec, 3.18 mm	65 to 71		
Shore A, 15 sec, 6.35 mm	63 to 69		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	4.00	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	13.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	420	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-44.0	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	143	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	149	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	154	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C	

Зона цилиндра 5 темп.	160	°C
Температура адаптера	166	°C
Температура расплава	160 to 168	°C
Температура матрицы	166	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat