

SIBUR Synthetic Rubber NBR 2665

Acrylonitrile Butadiene Rubber

SIBUR

Описание материалов:

NBR 2645, NBR 2665, NBR 2675 are essentially an acrylonitrile (27-30%) and 1,3-butadiene copolymer obtained by emulsion polymerization method with the use of fatty acid soaps as emulsifier in accordance with the ecologically clean technology. Medium content of acrylonitrile, high oil resistance. Product characteristics: Appearance - bales of light-yellow to pink or light-beige color depending on used antioxidant; weight of a bale - (30 ± 1) kg; packing - a plastic container 540 or 450 kg; shelf life - one (1) year since the date of manufacture.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Устойчивость к окислению | | |
| Характеристики | Сополимер | | |
| | Устойчивость к окислению | | |
| | Маслостойкость | | |
| Внешний вид | Розовый | | |
| | Желтый | | |
| | Светло-бежевый | | |
| Формы | Сумка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C) | 62 - 68 | MU | ASTM D1646 |
| Acrylonitrile Content | 27.0 - 30.0 | % | Internal method |
| Содержание золы | | % | ASTM D5667 |
| Летучее вещество | | % | ASTM D5668 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 23.5 | MPa | ASTM D3189 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 450 | % | ASTM D3189 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat