

## Aquathene® CM92949

Proprietary

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

AQUATHENE CM 92949 is a black masterbatch designed for use with AQUATHENE AQ 120-000 ethylene vinylsilane copolymer for producing low voltage, power cable insulation. When CM 92949 is added at 9 wt % to AQ 120-000 and the appropriate catalyst masterbatch such as AQUATHENE CM 04482, the resulting material is suitable for use in applications such as USE and USE-2 cable. The compound is crosslinked by exposure to moisture.

| Главная Информация |  |
|--------------------|--|
| Добавка            | УГЛЕРОДНЫЙ черный (28)   |
| Характеристики     | Crosslinkable  |
| Используется       | Изоляция низкого напряжения<br>Применение проводов и кабелей<br>Смешивание |
| Формы              | Частицы  |
| Метод обработки    | Экструзия  |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность  | 1.07                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |

| Дополнительная информация               |  |
|---|--|
| Carbon Black Content, ASTM D1603: 27.8% |  |

| Экструзия                    | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура сушки            | 60.0                 | °C                |
| Время сушки                  | 8.0 - 16             | hr                |
| Зона цилиндра 1 темп.        | 135                  | °C                |
| Зона цилиндра 2 температура. | 145                  | °C                |
| Зона цилиндра 3 темп.        | 155                  | °C                |
| Зона цилиндра 4 темп.        | 160                  | °C                |
| Температура адаптера         | 165                  | °C                |
| Температура матрицы          | 170                  | °C                |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

