

## LARIPUR® LPR 9060EF

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

COIM S.p.A.

### Описание материалов:

LARIPUR®LPR 9060EF is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyether)(TPU-polyether) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is extrusion or injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 9060EF are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Good flexibility

good weather resistance

chemical resistance

Главная Информация	
UL YellowCard	E306299-637130
Характеристики	Гибкость при низкой температуре
	Хорошая стойкость к стиранию
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая устойчивость к погоде
	Без галогенов
	Огнестойкий
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	5.00	MPa	ASTM D412
100% strain	6.80	MPa	ASTM D412
300% strain	15.5	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	43.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	580	%	ASTM D412
Tear Strength	70.0	kN/m	ASTM D624

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость

V-0

UL 94

## Дополнительная информация

Abrasion loss, DIN 53516: 40 mm<sup>3</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

