

BRALEN® FB 2-17

Low Density Polyethylene

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Описание материалов:

BRALEN FB 2-17 is a film grade of low density polyethylene. This grade is additives free.

Applications

BRALEN FB 08-65 is designed for production of shrink, technical and other packaging films. This grade can be used also for production of carrier bags.

Recommended film thickness is 0.04 - 0.10 mm.

BRALEN FB 08-65 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Без добавки Приемлемый пищевой контакт Низкая плотность Перерабатываемый материал 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Пленка Микровспененный лист Упаковка Фармацевтическая упаковка Профили 		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзионная пленка Экструзионный профиль Экструзионный лист 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ISO 1183/C
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	45		ISO 868
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	40	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.04 to 0.08 mm		
Прочность на растяжение			ISO 527-3
MD : 40 µm, Blown Film	23.0	MPa	

TD : 40 µm, Blown Film	19.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break, 40 µm, Blown Film	300	%	
TD : Break, 40 µm, Blown Film	500	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	90	g	ISO 7765-1/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (40.0 µm, Blown Film)	8.0	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	150 to 165	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat