

## □□□□□□□□ 600C

Low Density Polyethylene

The Dow Chemical Company

### Описание материалов:

DOW™ LDPE 600C is a Low Density Polyethylene Resin material. It is available in Latin America.

Typical application of DOW™ LDPE 600C: Food Contact Applications

Главная Информация			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,38 µm	12.0	MPa	
TD : Yield,38 µm	12.0	MPa	
MD : Break, 38 µm	25.0	MPa	
TD : Break, 38 µm	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 38 µm	300	%	
TD : Break, 38 µm	600	%	
Ударное падение Dart (38 µm)	180	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 µm	250	g	
TD : 38 µm	100	g	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	165	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

