

## SILVER® SA-2313

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® SA—2000 elastomer is a kind of fully hydrogenated styryl block copolymers, which is of preventing violet and ozone, and is applied for toys and insole by injection molding and extrusion.

SA—2000 Elastomer (full-hydrogenated styryl block copolymers)

Characteristics:

preventing violet and ozone

Applications:

soft toys, seal ring, frog shoe, frog glasses, mask, strap, antenna coat, bearing, insole, pipe and so on

Главная Информация			
Используется	Подшипники Обувь Трубопроводы Уплотнения Обвязка Игрушки		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.978	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	35		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	1.60	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 600	%	ASTM D638
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	160 to 210	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	160 to 210	°C	
NOTE			
1.	500 mm/min		
2.	500 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

