

Tekuform TF 20

Acetal (POM) Copolymer

TEKUMA Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Tekuform TF 20 is an Acetal (POM) Copolymer material. It is available in Europe.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.49	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0 to 10	g/10 min	DIN 53735
Плавкий объем-расход (MVR) (190°C/2.16 kg)	4.00 to 8.00	cm ³ /10min	DIN 53735
Формовочная усадка	2.0	%	Internal Method
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.14	%	DIN 53495
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1800	MPa	DIN 53457
Tensile Stress (Yield)	40.0	MPa	DIN 53455
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	DIN 53455
Флекторный модуль	2000	MPa	DIN 53457
Флекторный стресс (7.0% Strain)	65.0	MPa	DIN 53452
Коэффициент трения			
Dynamic	0.11		
Static	0.060		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	25	kJ/m ²	DIN 53453
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	95.0	°C	DIN 53461
Температура непрерывного использования	100	°C	UL Unspecified
Викат Температура размягчения	165	°C	DIN 53460
CLTE-Поток	9.8E-5	cm/cm/°C	DIN 53752
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	ohms	DIN 53482
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN 53482

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

