

Nylene® 5235 SP TF BK

35% тальк

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene® 5235 SP TF BK is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 35% talc. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 35% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	124	МПа	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	6890	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	216	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

