

ColorRx® TPE-B84A0RXCL

Thermoplastic Elastomer

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible, 84 Shore A, autoclavable Thermoplastic Elastomer with high clarity, for healthcare packaging applications.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Автоклавный Биосовместимый Высокая четкость | | |
| Используется | Медицинская упаковка Медицинские/медицинские приложения | | |
| Рейтинг агентства | ISO 10993 USP класс VI | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.890 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 84 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 10.3 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450 | % | ASTM D412 |
| Комплект сжатия | | | ASTM D395B |
| 23°C, 22 hr | 20 | % | |
| 70°C, 22 hr | 67 | % | |
| 100°C, 22 hr | 72 | % | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

