

Axiall PVC 7048A

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7048A is a general purpose rigid PVC profile extrusion compound.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243326		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая стабильность цвета		
	Хорошая цветность		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность		
Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
Используется	Профили		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 51		
	Утверждено NSF 61		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	14423433		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	112		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2860	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	42.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	960	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	151	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	72.2	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.762 mm)	V-0	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

