

Styropek® P 440MH

Expanded Polystyrene

Styropek S.A. de C.V.

Описание материалов:

Styropek® P 40 products can be used in a wide variety of applications including protective packaging, food boxes, fish boxes, ice boxes and seedling trays.

Styropek® P 40 is an expandable polystyrene (EPS) in spherical beads which contains a min. of 4.4% and a max. of 5.8 %wt pentane as blowing agent. Do not contain chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons compounds. Contains a maximum of 1000 ppm of residual monomer and 0.5% as maximum of total moisture.

All sizes present a bulk density of approximately 42 lb/ft³ (670 kg/m³).

Styropek® P 40 products are compatible with many anti-stat, mineral oils and colors additives added during the processing.

Intended uses

Shape and seedling trays molding applications of narrow wall, with excellent surface finish smooth appearance and fusion.

Главная Информация		
Добавка	Пенообразователь (от 4 до 6%) 2	
Характеристики	Перерабатываемые материалы Пенопласт	
Используется	Упаковка Пена Контейнер	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 178,3010	
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS	
Формы	Сфера	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	0.67	g/cm ³
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Bead Size		
< 355.0 µm		%
355.0 to 850.0 µm	> 97	%
Расширенная плотность	20.0 - 48.0	kg/m ³
Остатки мономера		ppm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

