ExxonMobil™ HDPE HD 6733.17

High Density Polyethylene Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD 6733 is an ethane copolymer with narrow molecular weight distribution, which can maximize the speed and yield of injection molding of thin-walled articles. The lower processing temperature is suitable for the production of odorless and tasteless products for food and beverage packaging.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	33	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	< 1.00	hr	ASTM D1693B
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	23.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790B
1% secant	1150	MPa	ASTM D790B
2% secant	999	MPa	ASTM D790B
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (-40°C)	23	J/m	ASTM D256
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, not annealed	71.5	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	43.3	°C	ASTM D648B
Пиковая температура плавления	130	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация			
□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.			
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat