

Sumikon® PM-3050

Стекловолокно; Неорганическое; Органическое

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® PM-3050 (Type J Black) is Glass fiber, Inorganic filler and Organic fiber filled novolac resin molding compound with good mechanical property.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Неорганический наполнитель Органический наполнитель
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.65	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.26	%	JIS K6911
Поглощение воды (Equilibrium)	0.12	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	117	MPa	JIS K6911
Флекторный модуль	12900	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	197	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	251	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.2	kJ/m ²	JIS K6911
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	205	°C	JIS K6911
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность ¹	16	kV/mm	JIS K6911
Insulation Resistance			JIS K6911

-- ²	4.0E+11	ohms	JIS K6911
-- ³	5.0E+10	ohms	JIS K6911

NOTE

1. Method B (step by step)
2. As molded
3. After boiling

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

