

SUPRENE® 5206F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

SUPRENE EPDM 5206F is a non-oil extended grade with very high Mooney viscosity and high ENB content.

SUPRENE EPDM 5206F shows excellent extrusion processability and its moderate ethylene content gives this grade a better flexibility under low temperature, compared with high ethylene grades. Especially, fast curing is possible with this grade because of its high ENB content.

SUPRENE EPDM 5206F is suitable for sponge made by continuous curing such as window seal, body seal for automotives and adiabatic sponge.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Обрабатываемость, хорошая Ускоренная Настройка Вязкость, высокая		
Используется	Уплотнение Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 150°C)	61	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	60.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	7.8	wt%	ASTM D6047
Содержание золы	0.0100	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	0.20	wt%	ASTM D5668

Дополнительная информация

DCPD Content: 0.7% (wt)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

