

Shin-Etsu Elastomer FE-281U

Fluorosilicone

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Catalyzed with 2,5-dimethyl-2,5-di(t-Butyl Peroxy) hexane 100% active at 0.65 parts per 100 base.
Press cured 10 min. @ 170 °C.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.70	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	80	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	6.86	MPa
Дополнительная информация		Номинальное значение
Cure Agent	DBPH	

Press Cure / Post Cure: Post

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

