

Huaфон JF-S-PV8055

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Semi-PU Type

Characteristics

Mid soft type, good adhesive strength with PVC, abrasion resistance, solvent resistance, heat resistance, DOP resistance.

Applications

Semi-Pu

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию	
	Хорошая адгезия	
	Средняя термостойкость	
	Мягкий	
	Устойчивость к растворителям	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	80 to 140	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	4.00 to 6.00	MPa
Прочность на растяжение	> 35.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

