

BUP 615

Thermoset Polyester

Bonyan Kala Chemie Company

Описание материалов:

Characteristics:

Low color

Good adhesion to glass fibers

Medium viscosity

Good physical and mechanical properties after curing

Applications:

Manufacturing of fiberglass parts

Manufacturing of mastic

Prefabricated rooms

General purpose

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Средняя вязкость	
Используется	Общее назначение	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формовочная усадка-Поток	< 1.5	%
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.28	%
Кислотная ценность	< 28.00	mg KOH/g
Цвет Gardner	< 1.00	
Heat Deflection Temperature	> 55	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость барколя	> 37	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 55.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 4.0	%
Flexural Strength	> 100	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Пиковая температура плавления	< 190	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	61 to 65	%
Вязкость (25°C)	0.38 to 0.48	Pa·s
Время отверждения	0.15 to 0.25	hr
Gel Time ¹	11 to 18	min
NOTE		

1.

Curing condition with 0.5% Co
(1%) and 2% MEKP (50%)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

