

## LITEN BB 38 S

Polyethylene Copolymer

UNIPETROL RPA

### Описание материалов:

LITEN BB 38 S is a copolymer with medium molecular weight distribution. It exhibits good impact strength and toughness. Typical application is manufacture of PEX pipes.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Средний Молекулярный вес		
Используется	Трубопроводы		
Рейтинг агентства	EC 1935/2004 EC 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.50	g/10 min	
190°C/21.6 kg	25	g/10 min	
190°C/5.0 kg	1.8	g/10 min	
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Detergent, F50)	11.0	hr	ASTM D1693
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	60		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	11	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1150	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	11	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения

124

°C

ISO 306

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat